



Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 9. März 2011
Nr. 1856 - 1

1.

**Bauholz Fichte/Tanne
C 24, WPCA,
nach DIN 4074-1:2006**

2. Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke, mit rechteckigem Querschnitt
nach EN 14081-1:2005+A1:2011

3. Hersteller:

Zipfel GmbH
Sägewerk-Holzhandlung
Felsentalstraße 1
D - 79871 Eisenbach

4. System 2+

5. Die Notifizierte Stelle:

0765

Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
Riedenkamp 3
D-38108 Braunschweig

hat nach gemäß EN 14081-1:2005+A1:2011, System 2+ aufgrund einer Erstinspektion des
Werks der werkseigenen Produktionskontrolle und der laufenden Überwachung des Werks,
sowie der Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle, das Zertifikat
mit der Nummer: **765-CPR-615** ausgestellt.

6. Betrifft:



Hausanschrift

Felsentalstr. 1
D-79871 Eisenbach

Telefon / Mail / Internet

Telefon: +49 (0) 7657 / 264
Telefax: +49 (0) 7657 / 480
E-Mail: info@zipfel-holz.de
Internet: www.zipfel-holz.de

Volksbank Freiburg

IBAN: DE45 6809 0000 0018 2740 19
BIC: GENODE61FR1
Deutsche Bank
IBAN: DE04 6807 0024 0184 0495 00
BIC: DEUTDE33HAN

Handelsregister

HRB-Nr.: 320091
St.-Nr.: 13268/18003
USt-IdNr.: DE 812041693
Geschäftsführer
Andreas Zipfel

7. Erklärte Leistungen gemäß EN 14081:2005+A1:2011:

Wesentliche Merkmale		Leistung		Europäische Norm
Rohdichte	ρ_k		>350 kg/m ³	EN 338:2009
Rohdichte	ρ_{mean}		420 kg/m ³	
Biegung	$f_{m,k}$		24 N/mm ²	
Zug parallel	$f_{t,0,k}$	0	14 N/mm ²	
Zug rechtwinklig	$f_{t,90,k}$	90	0,4 N/mm ²	
Druck parallel	$f_{c,0,k}$	0	21 N/mm ²	
Druck rechtwinklig	$f_{c,90,k}$	90	2,5 N/mm ²	
Schub	$f_{v,k}$		2,5 N/mm ²	
Mittelwert des Elastizitätsmoduls parallel	$E_{0,mean}$	0	11 N/mm ²	
5%-Quantile des Elastizitätsmoduls parallel	$E_{0,05}$	0	7,4 N/mm ²	
Mittelwert des Elastizitätsmoduls rechtwinklig	$E_{90,mean}$	90	0,37 N/mm ²	
Mittelwert des Schubmoduls	G_{mean}		0,69 N/mm ²	
Verformungsbeiwerte je Nutzungsklasse	k_{def}	1	0,60	
		2	0,80	
		3	2,00	
Modifikationsbeiwert	k_{mod}	1	0,60	
		2	0,60	
		3	0,50	
Brandverhaltensklasse		1	D-s2,d0	EN 14081:2005+
Holzfeuchte			≥ 20 %	A1:2011
Biologische Dauerhaftigkeit			4	EN 350-2:1994

8. Hiermit wird verbindlich erklärt, dass alle Hölzer der nachfolgend aufgeführten Positionen technisch auf eine mittlere Holzfeuchte von $\leq 20\%$ getrocknet wurden. Die technische Trocknung erfolgte entsprechend den Begriffsbestimmungen der DIN 68800-2:2012-02 Abschnitt 3.7 in einer dafür geeigneten technischen Anlage prozessgesteuert bei einer Temperatur $T \geq 55^\circ\text{C}$ mindestens 48 Stunden auf eine Holzfeuchte $u \leq 20\%$. Nach erfolgter Nachkontrolle mittels Holzfeuchtemessgerät mit isolierten Einschlag-Elektroden und einer Einschlagtiefe von circa 3 cm bestätigen wir die mittlere Holzfeuchte von $\leq 20\%$. Dabei wurden die äußersten Hölzer des Pakets gemessen. Außerdem kann es aufgrund der Holzart, der Struktur und der Beschaffenheit des Holzes zu kleinen Abweichungen der Holzfeuchte im Paket kommen (beispielsweise bei feinjähriger Tanne die mitten im Paket gestapelt war).



Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1, 2 & 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Felix Zipfel – Industriemeister Holzbearbeitung

(Name und Funktion)

Eisenbach, den 24.01.2025

(Ort und Datum Ausstellung)

i.A. F. Zipfel

ZIPFEL GMBH
Sägewerk & Holzhandlung

Felsentalstraße 1
79871 Eisenbach
Tel. 07657-264, Fax. -480
Mail: info@zipfel-holz.de

(Unterschrift)



Hausanschrift

Felsentalstr. 1
D-79871 Eisenbach

Telefon / Mail / Internet

Telefon: +49 (0) 7657 / 264
Telefax: +49 (0) 7657 / 480
E-Mail: info@zipfel-holz.de
Internet: www.zipfel-holz.de

Volksbank Freiburg

IBAN: DE45 6809 0000 0018 2740 19
BIC: GENODE61FR1
Deutsche Bank
IBAN: DE04 6807 0024 0184 0495 00
BIC: DEUTDE33HAN

Handelsregister

HRB-Nr.: 320091
St.-Nr.: 13268/18003
USt-IdNr.: DE 812041693

Geschäftsführer

Andreas Zipfel

